

Испытательная лаборатория  
ООО «АЛЬФАПОЛ»  
196608, Санкт-Петербург г. Пушкин,  
ул. Автомобильная, д.9 литер А  
Тел./факс 466-49-35

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

Испытательной лаборатории  
ООО «АЛЬФАПОЛ»

«*М*» Малахов В.И.

«*21*» *октября*» 2016 г



Аттестат ФГУ «Тест-С. Петербург»  
№ SP 01.01.506.022, действителен до  
23.03.2018г.

## Паспорт качества

«АЛЬФАПОЛ ШТ-Барит»

Смесь сухая растворная, штукатурная, радиационно-защитная, магнизиально-баритовая М 100, Пк2

ТУ 5745 – 004 – 82166262 – 2004

Партия АЛЬФАПОЛ ШТ-Барит №

Дата изготовления:

Упаковка, комплект : Бумажный мешок 25кг АЛЬФАПОЛ ШТ-Барит  
Бишофит ( $\rho=1320 \text{ кг/м}^3$ ) 3 литра бочка/канистра  
Вода 2,5 литра

### Основные параметры и характеристики

№ п.п.	Наименование показателя	Значение по ТУ	Фактическое значение
1	Марка по прочности на сжатие не менее, МПа	10	11,2
2	Влажность не более, %	0,5	0,41
3	Класс по уд. эфф. активности радионуклидов (Аэфф., Бк/кг)	Не более 370	Менее 280
4	Средняя плотность раствора, $\text{кг/м}^3$	2250-2350	2310
5	Насыпная плотность сухой смеси	1750-1850	1800
6	Паропроницаемость, $\text{мг/м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}$ , не менее	0,024	0,026
7	Прочность сцепления с бетоном (адгезия), МПа, не менее	2	2,1
8	Усадка раствора, %, не более	0,5	0,4

Изготовитель: ООО «АЛЬФАПОЛ»

196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин ул. Автомобильная, д. 9 литер А

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.