

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01 010	Группа КГС (ОКС)	02 Ж13	Регистрационный номер	03 019694
---------	--------	------------------	--------	-----------------------	-----------

Код ОКП	11	57 4550
Наименование и обозначение продукции	12	Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем
Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 5745-011-82166262-2012
Наименование нормативного или технического документа	15	Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	82166262
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО "АЛЬФАПОЛ"
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, город, улица, дом)	18	196600 С.-Петербург
г.Пушкин, ул.Автомобильная, 9, лит. А		
Телефон	19	(812) 371-99-77
Телефакс	20	(812) 371-29-11
Другие средства связи	21	e-mail: alfapol@alfapol.ru
Наименование держателя подлинника	23	ООО " АЛЬФАПОЛ "
ул. Торжковская, д.3, лит. А		
Адрес держателя подлинника (индекс, город, улица, дом)	24	196600 С.-Петербург
г.Пушкин, ул.Автомобильная, 9, лит. А		
Дата начала выпуска продукции	25	15.09.2012
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	01.09.2012
Обязательность сертификации	27	

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Смеси сухие строительные на цементном вяжущем предназначены для приготовления напольных растворов и дисперсных смесей.

Смеси могут использоваться для всех видов промышленного и гражданского строительства при температуре окружающего воздуха от +5 С° до +35 С° и отсутствии атмосферных осадков.

По степени воздействия на организм человека смеси относятся к III классу опасности- вещества умеренно опасные (не оказывающие на организм человека общетоксичного действия).

Напольные сухие смеси «АЛЬФАПОЛ» выпускают:

- 1) Самоуплотняющиеся – ВК, ВК Безыскровый, ВС, ВП, ВС корунд, ВМ, ВИ
- 2) Затирочные – ТОП 100, ТОП Корунд, ТОП Искробезопасный, ТОП 200, ТОП 300, ТОП 400

Наименование показателя	Значение показателя	
	Самоуплотняющиеся (1)	Затирочные (2)
Влажность сухой смеси, % масс, не более	0.2	0.2
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0.63; 0.63; 0.63; 0.63; 0.63; 2.5; 2.5	2.5
Содержание зерен наибольшей крупности, % масс, не более	5.0	5.0
Насыпная плотность, кг/м ³	1500... 1700	1500... 1700
Водопотребность, %	18...20; 18...20; 18...20; 18...20; 18...20; 8... 10; 8... 10	8... 10
Предел прочности на сжатие, МПа, не менее	50.0; 35.0; 30.0; 20.0; 50.0; 35.0; 30.0	60.0; 70.0; 50.0; 80.0; 90.0; 80.0
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	10.0; 8.0; 10.0; 7.0; 10.0; 10.0; 10.0	10.0
Марка по морозостойкости	F400; F400; F400; F400; F400; F200; F200	F100
Истираемость, г/см ²	0.6; 0.8; 0.6; 0.55; 0.6; 0.45; 0.45	0.45; 0.35; 0.8; 0.45; 0.45; 0.45

ФБУ "Тест-С.-Петербург"
ЗАРЕГИСТРИРОВАН КЛП
и внесен в
реестр учетной регистрации
 № 019694 от 22.10.2015

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Спиричев А.А.		17.09.2015	(812) 371-29-11
Заполнил	05	Спиричев А.А.		17.09.2015	(812) 371-29-11
Зарегистрировал	06	Егорова М.Г.		20.10.2015	(812) 244-12-57
Ввел в каталог	07	Егорова М.Г.		14.10.2015	(812) 244-12-57